Mylar® D (92 guage)

聚对苯二甲酸乙二酯

DuPont Teijin Films U.S.

PROSPECTOR®

www.ulprospector.com

Technical Data

产品说明

Mylar® D (92 guage)是一种聚对苯二甲酸乙二酯(PET)产品,。 它,在北美洲有供货。 Mylar® D (92 guage)的应用领域包括标签、电影、反射镜、涂覆应用 和 装饰部件。

特性包括:

- 高强度
- 滑动
- 透明度

总体

材料状态	• 已商用：当前有效		
搜索 UL 黄卡	• Mylar®		
供货地区	• 北美洲		
添加剂	• 中度光滑性		
特性	• 高强度 • 良好的稳定性	• 清晰度，高 • 中度光滑性	
用途	• 薄膜 • 标签	• 层压板 • 热反射镜	• 装饰部件
形式	• 薄膜		

物理性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
密度	1.39 g/cm³	1.39 g/cm³	ASTM D1505
机械性能	**额定值 (英制)**	**额定值 (公制)**	**测试方法**
摩擦系数 (与自身 - 静态)	0.50	0.50	ASTM D1894
薄膜	**额定值 (英制)**	**额定值 (公制)**	**测试方法**
薄膜厚度 - 经测试	0.91 mil	23 µm	
抗张强度 - MD (屈服)	29000 psi	200 MPa	ASTM D882
伸长率 - MD (断裂)	150 %	150 %	ASTM D882
光学性能	**额定值 (英制)**	**额定值 (公制)**	**测试方法**
雾度	0.25 %	0.25 %	ASTM D1003

备注

[1] 一般属性：这些不能被视为规格。

UL and the UL logo are trademarks of UL LLC © 2015. All Rights Reserved.
UL Prospector | 800-788-4668 or 307-742-9227 | www.ulprospector.com.

此数据表中的信息由 UL Prospector 从该材料的生产商处获得。UL Prospector 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 UL Prospector 对这些数据值不承担任何责任，并强烈建议在最终选择材料前，就数据值与材料供应商进行验证。

文件号： TDS-17318-zh
文件建立日期： 2015年4月20日
添加到 Prospector： 2000年11月
上次更新： 2015/3/3

购买地点

供应商

DuPont Teijin Films U.S.
Chester, VA USA
电话: 804-530-4076
Web: http://usa.dupontteijinfilms.com/

分销商

请联系供应商以便为 Mylar® D (92 guage) 查找分销商

UL and the UL logo are trademarks of UL LLC © 2015. All Rights Reserved.
UL Prospector | 800-788-4668 or 307-742-9227 | www.ulprospector.com.

此数据表中的信息由 UL Prospector 从该材料的生产商处获得。UL Prospector 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 UL Prospector 对这些数据值不承担任何责任，并强烈建议在最终选择材料前，就数据值与材料供应商进行验证。

文件号： TDS-17318-zh
文件建立日期： 2015年4月20日
添加到 Prospector： 2000年11月
上次更新： 2015/3/3